

## Нанесения в условиях холодного климата: 45143: BASE 45148: CURING AGENT 97430

<b>Описание:</b>	HEMPADUR 45143 – двухкомпонентная, отверждаемая полиамидным аддуктом, эпоксидная краска с хорошими смачивающими свойствами и низкой водопроницаемостью. Самогрунтующийся материал, образующий прочное покрытие с хорошей устойчивостью к абразивному износу и воздействию ударных нагрузок, а также морской воды, минеральных масел, алифатических углеводородов, брызг бензина и подобных продуктов. Покрытие безвредно при перевозке зерна.
<b>Рекомендовано применять:</b>	1. В качестве высокоструктурированной грунтовки, переходного и/или финишного слоя в (особо прочных) окрасочных системах согласно спецификации. (В качестве финишного слоя там, где декоративные свойства покрытия не так важны). 2. Для ремонтных работ и техобслуживания при температурах нанесения выше -10°C/15°F крышек люков, палубы, грузовых трюмов, балластных танков и т. п. HEMPADUR 45143 предназначен для использования для холодного/умеренного климата, HEMPADUR 45141 - для более теплого климата – см. УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ далее.
<b>Температура эксплуатации:</b>	Максимум, только в сухой среде: 150°C/302°F Эксплуатация в условиях погружения. Выдерживает нормальную температуру морской воды (следует избегать длительной эксплуатации при отрицательных температурных градиентах).
<b>Сертификация/Одобрения:</b>	Протестировано в соответствии с параграфом 175.300 свода Федеральных нормативных актов США Раздел 21 – Сухие пищевые продукты. За дополнительной информацией обратитесь в HEMPEL.  Прошел испытания на незагрязнение зерновых грузов Агентством профессиональной гигиены и здоровья г. Ньюкасл, Великобритания. Соответствует Директиве Евросоюза 2004/42/ЕС: подкатегория j.
<b>Наличие:</b>	Включено в Общий Ассортимент. Поставка по предварительному заказу.
<b>ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:</b>	Номера оттенков/Цвета: 50630*/ Красный Внешний вид: Полуглянцевый Сухой остаток, об. %: 60 ± 1 Теоретический расход: 4 м <sup>2</sup> /л [160.4 sq.ft./US gallon] - 150 мкм/6 мил Точка воспламенения: 25 °C [77 °F] Удельный вес: 1.3 кг/л [10.6 фунт/US галлон] Сухая на поверхности: 2 час. 20°C/68°F Полностью сухая: 4 час. 20°C/68°F Сухая на отлив: 11 (приблиз.) час. 5°C/41°F Полное отверждение: 20 дн. 5°C/41°F Содержание летучих органических веществ: 367 г/л [3 фунт/US галлон]  Срок хранения: 3 лет для ОСНОВЫ и 3 год (25°C/77°F) для CURING AGENT с даты производства. *другие цвета в соответствии с ассортиментом. <i>Характеристики базируются на утвержденных формулах компании ХЕМПЕЛЬ.</i>
<b>НАНЕСЕНИЕ:</b>	
<b>Номер продукта в смеси:</b>	<b>45143</b>
Пропорции смешивания:	BASE 45148: CURING AGENT 97430 3:1 по объему
Метод нанесения:	БВР / Кисть
Разбавитель (макс. по объему):	08450 (5%) / 08450 (5%)
Жизнеспособность (БВР):	2 час. 15°C/59°F
Жизнеспособность (Кисть):	4 час. 15°C/59°F
Сопловое отверстие:	0.019 - 0.023 "
Давление на сопле:	250 бар [3625 фунт на кв. дюйм] (Данные для безвоздушного нанесения рекомендуемые и могут изменяться)
Очистка инструмента:	HEMPEL'S TOOL CLEANER 99610 или HEMPEL'S THINNER 08450
Толщина пленки, сухой:	150 мкм [6 мил] см. ПРИМЕЧАНИЯ далее
Толщина пленки, мокрой:	250 мкм [10 мил]
Интервал перекрытия, мин.:	см. ПРИМЕЧАНИЯ далее
Интервал перекрытия, макс.:	см. ПРИМЕЧАНИЯ далее
<b>Меры предосторожности:</b>	Обращаться с осторожностью. До и в ходе применения необходимо соблюдать Меры предосторожности, изложенные на этикетках упаковки и банок.

**ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:** **Новая сталь и похожие поверхности:** Тщательно удалите масла, жиры и другие подобные загрязнения с помощью подходящего моющего средства. Удалите соли и прочие загрязнения обмывом пресной водой под высоким давлением. Абразивоструйная очистка, как минимум, до степени обработки поверхности Sa 2½ (ISO 8501-1:2007) с профилем поверхности, соответствующим Rugotest No. 3, мин. N9a, Keane-Tator Comparator (G), сегменты 2 мил или ISO Comparator Medium (G). Для временной защиты при необходимости нанесите подходящую межоперационную грунтовку. Перед окончательным окрашиванием удалить поврежденную межоперационную грунтовку и загрязнения, полученные в результате хранения и изготовления. Для ремонта и подкраски используйте: HEMPADUR 45143.

**Ремонт и обслуживание:** Удалите масла, жиры и пр. при помощи подходящего моющего средства. Удалите соли и другие загрязнения путем очистки пресной водой (под высоким давлением). Тщательно очистите поврежденные области механическим способом, до мин. St 3 (ISO 8501-1:2007)(локальный ремонт) или абразивоструйным способом до мин. Sa 2, желательнее до Sa 2½ (ISO 8501-1:2007). Чем лучше подготовка поверхности, тем дольше прослужит покрытие. В качестве альтернативы сухой очистки может быть использована водоструйная очистка до мин. Wa 2½ (ISO 8501-4:2006) (или в соответствии со спецификацией). Максимально допустимая вспышечная ржавчина перед нанесением должна соответствовать M (ISO 8501-4:2006). Зачистите края до прочного и неповрежденного покрытия. Очистите от пыли. На поверхностях с точечной коррозией, в случае избыточных отложений солей может потребоваться водоструйная, влажная абразивоструйная очистка, или сухая пескоструйная обработка, обмыв пресной воды под высоким давлением, затем сушка и, наконец, еще одна сухая абразивоструйная очистка.

**УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ:** HEMPADUR 45143 предназначено для условий отверждения до -10°C/14°F. Наносить только на сухую чистую поверхность при температуре выше точки росы для предотвращения образования конденсата. В закрытых помещениях следует обеспечить надлежащую вентиляцию во время нанесения покрытия и сушки.

**ПРЕДЫДУЩИЙ СЛОЙ:** Нет, или согласно спецификации.

**ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ:** Нет, или согласно спецификации.

**Примечания**

Летучие органические соединения - Директива EU 2004/42/EC:

Продукт	В состоянии поставки	5 % разбавителя от объема	Ограничение II этап, 2010
4514350630	367 г/л	391 г/л	500 г/л

Для определения VOC других цветов обратитесь к Паспортам безопасности.

**Цвета/Цветостойчивость:** Светлые оттенки имеют тенденцию желтеть на солнечном свете и темнеть при нагревании. Для этого продукта свойственно, как и для всех эпоксидных материалов, мелеть при эксплуатации вне помещений и становиться более чувствительным к механическим и химическим воздействиям при повышенных температурах.

**Атмосферостойкость/ эксплуатационные температуры:** Если температура краски, в качестве исключения, ниже приблиз. 10°C/50°F, дайте смеси прореагировать в течении 30 минут перед применением.

**Время выдержки:** В зависимости от назначения и области применения может быть рекомендована другая толщина пленки по сравнению с указанной. Это изменит расход и может повлиять на время сушки и интервалы перекрытия. Обычная толщина сухой пленки: 80-175 micron/3-7 mils

**Толщина пленки/разбавление:** Интервалы перекрытия в зависимости от дальнейших условий факторов воздействия: Если максимальный интервал перекрытия превышен, поверхности необходимо придать шероховатость для обеспечения межслойной адгезии.

**Перекрытие:** Перед нанесением последующего слоя после воздействия загрязненной среды тщательно очистите поверхность обмывом пресной водой под высоким давлением и дайте ей высохнуть.

Спецификация всегда имеет приоритет перед ориентировочными интервалами перекрытия, приведенными в таблице.

Окружающая среда	Атмосферная среда, среднее					
	-10°C (14°F)		0°C (32°F)		20°C (68°F)	
	Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	Мин.	Макс.
HEMPADUR	36 h	Ext.	18 h	Ext.	4 h	Ext.
HEMPATEX	27 h	3 d	14 h	36 h	3 h	8 h
HEMPATHANE	36 h	90 d	18 h	45 d	4 h	10 d
Окружающая среда	Погружение					
HEMPADUR	54 h	90 d	27 h	90 d	6 h	30 d

NR = Не рекомендуется, Ext. = Увеличенный, None = Нет, m = минут(ы), h = час (ов), d = дня(ей)

**Интервалы перекрытия:** Интервалы перекрытия в зависимости от дальнейших условий факторов воздействия: См. отдельную ИНСТРУКЦИЮ ПО ПРИМЕНЕНИЮ  
Перед нанесением последующего слоя после воздействия загрязненной среды тщательно очистите поверхность обмывом пресной водой под высоким давлением и дайте ей высохнуть. Если максимальный интервал перекрытия превышен, поверхности необходимо придать шероховатость для обеспечения межслойной адгезии.

Примечание: **HEMPADUR 45143 Только для профессионального использования.**

ИЗДАНИЕ: HEMPEL A/S

4514350630

Эта Технологическая Карта Продукта заменяет все ранее выпущенные.

За объяснениями терминов и определений обращайтесь к "Пояснительной Записке" в Книге HEMPEL (сборник Технологических Карт). Технологические карты продуктов, являющиеся результатом испытаний и опыта, накопленного при контролируемых или специально заданных условиях. Их точность, полнота и пригодность в конкретных условиях любого подразумеваемого использования Продукции должны определяться исключительно Покупателем и/или Потребителем.

Поставка продукции и любое техническое содействие обеспечиваются в соответствии с **ОБЩИМИ УСЛОВИЯМИ ПРОДАЖ, ПОСТАВОК И ОБСЛУЖИВАНИЯ HEMPEL**, если иное не согласовано специально в письменной форме. Производитель и Продавец не несут ответственности, а Покупатель и/или Потребитель отказываются от предъявления претензий, включая любого рода ответственность за ситуации, возникающие из-за халатности или по другой подобной причине, за исключением, как сказано в вышеупомянутых **ОБЩИХ УСЛОВИЯХ**, ответственности за любые последствия, нанесение травм, прямых и косвенных потерь и повреждений, происшедших по причине применения продукции в соответствии с рекомендациями, изложенными выше, на обратной стороне листа или в другом источнике.

Данные продукта могут быть изменены без предупреждения и автоматически становятся недействительными через 5 лет после даты опубликования.